

Opprettet: 04.03.2019
Revidert: 04.04.2022
Godkjent av: NTSN AS

Onyx Coating AF Plus Glass coating

Forpakning:	30ml
Anvendende:	Vinduer, glass
Levetid:	1 år (ca. 20.000 km)
Tykkelse:	N/A
Herdemetode:	Temperatur/tid
Herdetid IR:	2 minutter
Herdetid u/IR:	10 minutter
Støv tørr IR:	Umiddelbart
Støv tørr u/IR:	10 minutter (> 20°C og < 40% RF)
Temp. v/herding:	20°C - 45°C
Endelig Herdetid:	10 minutter
Oppbygningstid:	N/A



Teknisk informasjon

➔ Utseende	Gjennomsiktig
➔ Finish	God glans
➔ Kjemisk motstand	Grad 5 (minimum 0 maksimum 5)
➔ Dekningsevne	~3 m ² (30 ml)
➔ Holdbarhet	12 måneder i uåpnet forpakning (18°C - 23°C)
➔ Hardhet (Pencil test)	9H (Mohs skala)
➔ Glatthet (µm)	0,05 mikrometer - N2
➔ Salt (ASTM B117)	N/A
➔ Vedheft (ASTM D33)	N/A
➔ Bøyning (ASTM D522)	N/A
➔ Anslag (ASTM D2794)	N/A
➔ Vannavvisning	120.6° ved 20µL, glass
➔ Oljeavvisning	100° ved 20µL, glass
➔ Avrullingsgrad	9.5° ved 20µL, glass